

Fecha de creación: 07/01/2014

Fecha de revisión: 07/01/2014



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

**GARANTIA
HASTA 10
AÑOS**

ACRIMAT FACHADAS 100x100

Revestimiento liso para la decoración de fachadas, con excelente adherencia a los materiales usados en la construcción, a base de dispersión acrílica resistente a los álcalis y a los agentes atmosféricos, es un producto de fácil aplicación, no presenta olores desagradables, con una excelente resistencia al frote húmedo, dureza, adherencia y a la formación de moho sobre la pintura.

Está concebido para obtener acabados lisos perfectos con la máxima exigencia en cuanto a resistencia, dureza y durabilidad.

Excelente protección frente a la carbonatación del hormigón. Contiene Protección del Moho.

Usos

Especialmente indicado para su aplicación en estructuras de hormigón visto, encofrado, pilares, piezas de piedra artificial, estructuras de hormigón prefabricado, enfoscados de cemento y repintados en general, con ó sin imprimación en función del soporte.

PROPIEDADES:

Facilidad de aplicación.

Impermeable y permeable al vapor de agua (transpirable).

Muy buena adherencia sobre hormigón.

Baja absorción de agua.

Bajo Olor.

No propaga la llama.

Características técnicas

Acabado:	LISO MATE.
Ligante:	Acrílica 100 %
Número de componentes:	Uno
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:	Óxido de Titanio, silicato magnésico, carbonato cálcico, sulfato de bario, pigmentos sólidos al exterior y compuestos minerales. Coalescentes, biocidas, antiespumantes.
ADITIVOS:	
DILUYENTE:	Agua
Peso específico:	1.48 ± 0,05 Kg/L.
Materia no volátil:	56 %
Diluyente:	Agua
Rendimiento:	8 - 12 m ² /kg
Lavabilidad:	> 12.000 dobles pasadas
Color:	BLANCO y Carta ACRIMAT 100 x 100.
Opacidad:	± 94 %
PVC:	65 %
Permeabilidad al vapor de agua:	Sd = 0.13 m. UNE EN ISO 7783 - 1 y 7783 - 2
Impermeable:	W = < 0,1 kg/m ² . h 0,5 UNE EN 1062 - 6
Permeabilidad al CO ₂ :	SD (m) = 555. UNE EN 1062 - 6
COV:	30 gr./ lt.
Contenido máx. de COV permitido 2010:	40 gr./ lt.
Secado tacto:	30 minutos.
Intervalo repintado:	8 horas
Secado total:	21 días.
Envasado:	4 y 12 Lts.
Caducidad:	18 meses a partir de la fecha envasado.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.

Fecha de creación: 07/01/2014

Fecha de revisión: 07/01/2014



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

Indicaciones para la aplicación

Se puede aplicar a brocha, rodillo ó airless.

- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos del 10% de humedad relativa).
- No aplicar si se prevé lluvia antes de seis horas de su aplicación.
- No aplicar a pleno sol del mediodía, ni en días muy húmedos.
- Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento, etc... Limpiar bien el polvo, materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad.
Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua; procedimiento con el que se consigue, además, dar porosidad al hormigón liso, para a continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas:
Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha ó rodillo una mano de nuestro fijador anticaleo ó sellador HIDROFUGO diluido 1 parte de fijador por 3 – 4 partes de agua como fijador de fondo y proceder a aplicar el producto.

Aplicación del producto.

Aplicar la primera capa diluida con un 10-15% de agua. Dejar secar, como mínimo, el intervalo de repintado y aplicar, a continuación, la mano de acabado con una dilución máxima del 5% con agua, consiguiendo de esta forma el acabado deseado.

Las manos de acabado se diluirán lo necesario, según las condiciones de trabajo lo requieran.

Almacenaje Y Tipo de envase:

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.

Se envasa en botes litografiados de 4 L y 12 L.

Seguridad y medio ambiente:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.
No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

NO INFLAMABLE. Clasificación frente al fuego A-1.

No toxico.



Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.