

Fecha de creación: 10/03/2019

Fecha de revisión: 10/03/2019



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

1.489 ANTIMANCHAS AQUABELA

Pintura de nueva tecnología blanca al agua para uso principalmente en interior que aísla de las manchas de nicotina, grasa, aceite, humo, humedad, etc., permitiendo el pintado de la superficie con un acabado perfecto. Puede ser repintado con esmalte decoración alifático.

USOS RECOMENDADOS

Por su fácil aplicación y brochabilidad, es ideal para aplicar como pintura aislante sobre superficies de madera, paredes de yeso y cemento, que presenten manchas de difícil eliminación y que puedan dar lugar a una mala adherencia de la capa de acabado al pintar con esmaltes al agua, esmaltes sintéticos o pinturas plásticas. Debido a su base acuosa está ausente de olor, por ello se aconseja para usar en lugares cerrados y donde se necesite una ocupación inmediata como bares, restaurantes, cocinas, baños, colegios, hospitales, bancos, etc.

PROPIEDADES

- . Gran resistencia, dureza y adherencia.
- . Excelente poder aislante de manchas.
- . Rápido secado y endurecimiento de fondo.
- . Altamente lavable y fácil de limpiar.
- . Remover bien el producto antes de ser aplicado.
- . Aspecto y tacto sedoso.
- . Gran blancura y cubrición.
- . Limpieza con agua.
- . Gran flexibilidad y elasticidad.
- . No amarillea.
- . Excelente capacidad de cubrición.
- . Una vez seco no huele.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo:	Polímero catiónico en dispersión acuosa.
Pigmentos:	Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.
Aspecto:	Mate.
Diluyente:	Agua.
Sólidos en peso:	60 ± 2 %
Peso Específico:	1,42 ± 0,05 g/ml
COV (2010):	Máximo 30 g/l.
Color:	Blanco.
Secado:	40-60 minutos.
Repintado:	Mínimo 3 horas.
Rendimiento Teórico:	7- 9 m²/l y mano.
Envasado:	0,750 Lts y 4Lts.

Nota: es importante eliminar todas las partículas sueltas y el polvo antes de su aplicación.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.

Fecha de creación: 10/03/2019

Fecha de revisión: 10/03/2019



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

Preparación de la superficie:

Sobre superficies nuevas de madera, yeso, cemento, limpiar la superficie para eliminar restos de polvo, grasa y suciedad en general y aplicar una primera capa diluida entre un 10-15% con agua.

Sobre superficies ya pintadas, si la pintura está en mal estado habrá que eliminarla y proceder como en el caso de una superficie nueva. Sobre superficies donde se haya aplicado previamente una pintura satinada, es necesario matizar con una lija de grano fino.

En cualquier caso, la superficie sobre la que se aplica debe estar limpia y libre de polvo, grasa, etc. Esta pintura está diseñada para aplicarse encima de la mancha o del cerco que queda después de haber saneado convenientemente la superficie. No se debe pintar encima de la mancha sin eliminar la sustancia contaminante.

Modo de empleo:

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar perfectamente el producto. Aplicar siempre sobre superficies saneadas, limpias, secas, libres de polvo, ceras, grasas, etc. Extender de forma uniforme en capa abundante y sin repasar excesivamente. Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Para aplicación con brocha y rodillo, de ser necesario diluir, emplear la mínima cantidad de agua. Para aplicación a pistola diluir entre un 5-10%. Aplicar una o dos capas para conseguir un mejor aislamiento.

No aplicar nunca por debajo de 5°C ni superior a 35°C.

OBSERVACIONES:

Las características del producto se obtienen una vez seco y reticulado completamente, así como aplicado sobre los soportes especificados

El consumo es teórico y depende del estado del soporte. El consumo real deberá ser determinado para cada obra en particular mediante ensayos representativos.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, y ensayos de laboratorio.

Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de cada superficie, nos es imposible garantizar la total reproductividad en cada uso concreto.

Tanto el fabricante como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentar en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera del control de la compañía.

ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN EN EL ENVASE:

Conservar el envase bien cerrado, bajo techo y a temperatura entre 5 y 30°C

La vida útil del producto en su envase original y sin abrir es de un año.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales.

No ingerir el producto.

Mantener los botes abiertos fuera del alcance de los niños.

Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores.

Para más información ver ficha de seguridad del producto.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

REVISION: 10/03/2019

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.