

Fecha de creación: 16/07/1997

Fecha de revisión: 23/07/2012



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

CAUCHO ACRILICO "S"

"Elástico"

Revestimiento plástico de gran elasticidad, fabricado a base de resinas acrílicas de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Posee la propiedad de deformarse siguiendo los movimientos de dilatación y contracción sin romperse ni agrietarse.

Usos

Por su resistencia a la alcalinidad, al agua, elevada flexibilidad y duración, así como su resistencia a los movimientos de dilatación y contracción, es un producto idóneo para evitar las filtraciones de agua.

Composición

LIGANTE: Copolímeros especiales en emulsión.

Numero de componentes. Uno

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Bióxido de Titanio, óxidos de hierro, silicato magnésico, sulfato de bario y compuestos minerales.

ADITIVOS: Coalescentes, biocidas, antiespumantes.

DILUYENTE: Agua.

Características técnicas

Acabado: Satinado capa gruesa.

Colores: **Blanco y Rojo**

Viscosidad a 20 °C . Brookfield RVT sp. 5 a 10 r.p.m., 185 ± 45 Poises

Densidad: 1,26 ± 0,05 Kg/L en Blanco y 1.34 ± 0,05 Kg/L en Rojo.

Lavabilidad: > 15.000 dobles pasadas

Elasticidad superior a 200 %

PVC: 50 %

COV: 30 gr./l

Pasta tixotrópica.

Contenido máx. de COV permitido 2010: 40 g/ m2/kg.

Rendimiento teórico 1.5 - 2.5 m2/lt

Secado variara en función de la temperatura, humedad y grosor de la capa.

Secado tacto: 30 m. a 1 hora.

Intervalo repintado: 8 horas

Secado total: 21 días

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.

Fecha de creación: 16/07/1997

Fecha de revisión: 23/07/2012



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

Indicaciones para la aplicación

Se puede aplicar a brocha, rodillo ó pistola sin aire.

- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos del 10% de humedad relativa).
- No aplicar si se prevé lluvia antes de seis horas de su aplicación.
- No aplicar a pleno sol del mediodía, ni en días muy húmedos.
- A brocha o rodillo aplicar sin diluir, a pistola airless diluir con agua (aprox. 5%).
- Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

ALBAÑILERIA: Hormigón: Asegurarse de que el soporte esté bien limpio, seco y con el tiempo de maduración al aire necesario (al menos tres semanas). Si la superficie presenta un aspecto disgregado ó pulverulento, aplicar previamente una mano del producto diluido un 20 % con agua ó de nuestro fijador.

Superficies ya pintadas:

Aplicar una capa general diluida un 20 % a toda la superficie, Posteriormente, y bien seca esta aplicación, dar una o dos manos del producto.

Aplicación del producto.

Las manos de acabado se diluirán lo necesario, según las condiciones de trabajo lo requieran.

Almacenaje Y Tipo de envase:

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.

Se envasa en botes litografiados de 4 y 15 L.

Seguridad y medio ambiente:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.
No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.
Producto no inflamable, no toxico.



Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.