

Fecha de creación: 16/07/1997

Fecha de revisión: 22/11/2012



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

ELASTICO DE FACHADAS RUGOSO

Revestimiento plástico de gran elasticidad, fabricado a base de resinas acrílicas de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Posee la propiedad de deformarse siguiendo los movimientos de dilatación y contracción de las fachadas, sin romperse ni agrietarse.
Al secar proporciona una película de gran elasticidad y máxima impermeabilidad.

Usos y aplicaciones

Se utiliza para impermeabilizar fachadas, que presenten microfisuras.

Permeable al vapor de agua.

Absorbe microfisuras.

Para microfisuras superiores a 1 mm, sellar con masilla de poliuretano y a continuación una vez curada proceder a la aplicación del producto.

Composición

LIGANTE: Copolímeros especiales en emulsión.

Numero de componentes. Uno

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Bióxido de Titanio, óxidos de hierro, silicato magnésico, carbonato cálcico y compuestos minerales.

ADITIVOS: Coalescentes, biocidas, antiespumantes.

DILUYENTE: Agua.

Características técnicas

Acabado: Mate sedoso.

Producto Tixotrópico.

Color U.N.E. 48103: Blanco.

Viscosidad a 20 °C . Brookfield RVT sp. 5 a 10 r.p.m., 185 ± 60 Poises

Densidad: 1,58 ± 0,05 Kg/L.

Lavabilidad: > 10.000 dobles pasadas

PVC: 60 %

COV: 25 gr./l

Contenido máx. de COV permitido 2010: 40 g/ m2/kg.

Rendimiento teórico: 1 - 1.25 m²/l

Secado tacto: 30 m. a 1 hora.

Intervalo repintado: 8 horas

Secado total: 21 días

Indicaciones para la aplicación

Para la impermeabilización correcta. Es aconsejable aplicar una mano de nuestro fijador anticaleo, a continuación aplicar el producto con rodillo de picar, extender uniformemente y proceder a pasar el rodillo de abajo arriba para uniformar la terminación del producto.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.

Fecha de creación: 16/07/1997

Fecha de revisión: 22/11/2012



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

Se puede aplicar a brocha, rodillo de picar.

- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos del 10% de humedad relativa).
- No aplicar si se prevé lluvia antes de seis horas de su aplicación.
- No aplicar a pleno sol del mediodía, ni en días muy húmedos.
- Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

Sobre superficies nuevas de hormigón, cemento, etc... Limpiar bien el polvo, materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad.

Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua; procedimiento con el que se consigue, además, dar rugosidad al hormigón liso, para a continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas:

Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha, una mano de nuestro fijador anticaleo ó sellador hidrofugo como fijador de fondo y proceder a aplicar el producto.

Almacenaje Y Tipo de envase:

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.

Se envasa en botes litografiados de 15 L.

Seguridad y medio ambiente:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable, no toxico.

El producto puede ser fabricado en color a partir de 400 kg en los colores de nuestra carta: ACRIMAT ó REVECRIL



Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.