



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

FIJADOR ANTICALEO

Imprimación al agua en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa con plastificación interna que por su gran poder de penetración y adherencia, está indicada para la imprimación y sellado de soportes porosos.

Usos y aplicaciones

Indicado para sellar y dar consistencia a revoques, temples, viejas pinturas y también a superficies degradadas de morteros de cemento, yeso, hormigón, ladrillo, etc., a fin de que sea eficaz y duradera la aplicación posterior de una pintura ó revestimiento acrílico.

El producto se puede aplicar al uso, siempre y cuando el paramento sea muy absorbente ya que de lo contrario el producto aplicado podría quedar con **exceso de brillo** y nos produciría cuarteo en la terminación, lo ideal diluir tres a cuatro partes de agua por una de fijador, sobre todo en los casos que se emplee como fijador de superficies en paramentos de cal o pinturas viejas. También es ideal a su vez como hidrofugante ya que es un producto impermeabilizante, es transpirable al vapor de agua.

Características

Excelente capacidad de penetración y sellado de la superficie de yeso, cemento, etc. A tratar.

Fija la capa superficial del soporte.

Permite la adherencia de la pintura de acabado (en base agua) sobre el soporte a aplicar.

Resistente a la alcalinidad y salinidad del soporte.

Transpirable.

Fácil aplicación y limpieza.

Composición

LIGANTE: Copolímeros acrílicos en emulsión.

Número de componentes. Uno

ADITIVOS: Coalescentes, biocidas, antiespumantes.

DILUYENTE: Agua.

Características técnicas

Color: ligeramente blanquecino.

Densidad: 1.05 ± 0,05 Kg/L

COV: 10 gr./l

Contenido máx. de COV permitido 2010: 30 g/ m²/kg.

Rendimiento teórico muy variable según porosidad de la superficie, como orientación 8 - 10 m²/lt

Secado tacto: 1 hora

Pintado: 4 - 6 horas

Indicaciones para la aplicación

Se puede aplicar a brocha ó rodillo.

• La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos del 10% de humedad relativa).

• Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.

Fecha de creación: 16/07/1997

Fecha de revisión: 09/02/2013



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

Superficies pulverulentas, poco consistentes:

Si en el sustrato hay restos de cemento, yeso y materias que no tengan buena adherencia, eliminar mediante un cepillado profundo.

Si hay capas gruesas de cal deben eliminarse.

Superficies de hormigón lisas ó no absorbentes:

Primero desengrasar la superficie a pintar y eliminar mediante cepillado los restos de cemento, arena, etc....
Con la superficie exenta de residuos aplicar el fijador anticaleo diluyéndolo en función del brillo que se desee.

Almacenaje Y Tipo de envase:

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.

Se envasa en botes litografiados de 750 cc.4 y 15 L.

Seguridad y medio ambiente:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.

No tirar los residuos por el desagüe.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable, no toxico.



Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.