



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

1490 – 1491 PINTURA PARA PISCINAS AL AGUA

Pintura acrílica al agua para el pintado de paredes y suelos de piscinas, buena cubrición y dureza presenta muy buena resistencia al agua, acción bactericida.

PROPIEDADES:

- Olor suave.
- Resiste a los ácidos.
- Repintable sobre pinturas acrílicas y clorocaucho.

USO:

Interior y exterior sobre muros y pavimentos de piscinas de cemento y hormigón bien cohesionado. No aplicar con riesgo de lluvia.

PRESENTACION:

Colores: Azul y Blanco (colores especiales pedir información)
Aspecto: Lisa, satinado medio.
Envases: 5 kg. y 15 litros.

DATOS TECNICOS:

Composición: Vehículo fijo de copolímero acrílico, Dióxido de titanio y cargas seleccionadas.
Densidad: 1,50 ± 0,05 Kg/L
VOC: 31 gr/lit.
Solidos en peso: 62 %
PVC: 50 %
Rendimiento teórico: 6 – 10 m²/lt. aproximadamente.
Secado: 4 – 5 horas. (a 20* y 65 % de humedad relativa).
Repintable: A partir de las 12 horas.

MODO DE EMPLEO:

Temperatura: Ambiente entre 10 y 35°C
Número de capas: Dos o mas capas dependiendo de la porosidad y color a cubrir.
Aplicación: Brocha, rodillo y pistola Airless.
Dilución: Primera mano diluir hasta un 10 % con agua, Segunda mano o capa de acabado diluir máximo un 5 % en caso de ser necesario.
Limpieza: Con agua inmediatamente después de su uso.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES:

Superficies nuevas: los soportes nuevos no deben pintarse antes de 30 días, al objeto que el hormigón este totalmente fraguado.
Posteriormente hacer un lavado para eliminar restos de áridos sueltos y contaminantes, luego aclarar con agua abundante y dejar secar completamente durante un mínimo de 48 horas.
Superficies viejas: es preciso limpiar y desengrasar la superficie a pintar.
En piscinas ya pintadas deberán eliminarse las zonas mal adheridas o defectuosas.
Si existen manchas verdosas o negras pueden ser debido a la presencia de mohos o algas y deberán ser tratadas antes de aplicar la pintura de piscinas.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones

**REVISUR**

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

OBSERVACIONES:

En superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

La piscina estará en cualquier caso limpia y seca.

No pintar si hay rocío, ni a pleno sol.

Una vez pintada la piscina permanecerá **vacía mínimo 10 días**.

La pintura para piscinas no es adecuada para pintar depósitos destinados al consumo de agua potable, Tanto para personas como animales.

NO ES ADECUADO PARA EL PINTADO DE PISCINAS DE POLIESTER.

PRECAUCION Y CONSERVACION:

Antes de utilizar remover bien hasta homogenizar la pintura.

Es importante asegurarse de que la pintura vieja esté bien anclada al soporte, para ello pintará una pequeña zona, dejaremos secar durante una hora y mojamos.

Si no se forman ampollas, arrugas,... procedemos a pintar. En caso contrario, habrá que eliminar por completo la pintura vieja.

El tiempo de almacenaje será máximo 12 meses.

Seguridad y medio ambiente:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable, no toxico.



Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones