

Fecha de creación: 11/01/2013

Fecha de revisión: 21/02/2013



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

REVILUX

COLORES

NATURALEZA Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esmalte Sintético en colores, de uso en decoración e industria en general, comunica a las superficies sobre las que se aplica, tanto en interiores como en exteriores, un acabado brillante, muy decorativo y resistente. Posee gran brochabilidad, muy buena nivelación sin tendencia a descolgar y gran adhesión al soporte, proporcionando al secar un film duro, terso y de alto brillo. Formulado para ser tintado en máquina de colores tonalidades pastel, lo que permite obtener una elevadísima gama de colores.

CARACTERÍSTICAS:

Clasificación:	AFNOR/ISO: T30 003 FAMILIA 1 CLASE 4a
Peso específico	1,20 ± 5 grs. / cm ³ .
Acabado:	Brillante y Satinado.
Color:	Véase carta de colores.
Sólidos en volumen	55 %
Sólidos en peso	70 % +/-5.
Viscosidad a 20 °C	140 - 170 s. en copa Ford 4 a 20°C
Dureza perso:z	120"
Punto de inflamación	> 45 °C
VOC	295 gr/lit

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Dilución.	Disolvente universal ó Sintético.
Disolvente de limpieza.	Los utensilios se limpian con disolvente universal ó Sintético.
Rendimiento.	10 - 15 m ² / kilo, aproximadamente dependiendo del fondo.

Evitar temperaturas extremas, y pintar bajo el sol directo.

Evitar los días de viento y los ambientes polvorientos para conseguir acabados tersos y perfectos.

SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENTOS

Agitar bien el producto hasta la total homogeneización.

Las superficies a pintar deberán estar limpias, exentas de oxido, polvo, grasa, salitre, etc. Al exterior es necesario aplicar un mínimo de dos manos.

Para Interior y Exterior. Adecuado para todo tipo de superficies de hierro, madera y albañilería, convenientemente preparadas.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, oxido, grasas, ceras, etc. e imprimarlas adecuadamente.

Metales no ferrosos. (Aluminio, galvanizados, etc.) Imprimir con Wash Primer.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica, pueden ser modificados en función de posibles variaciones.

Fecha de creación: 11/01/201

Fecha de revisión: 21/02/2013



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

SUPERFICIES DE HIERRO NO PINTADAS

Eliminar la eventual presencia de óxido y residuos de laminación, con espátulas o cepillos metálicos apropiados; desengrasar y limpiar el polvo y suciedad y lijar cuidadosamente hasta eliminar los residuos de óxido de la superficie y aplicar una ó dos manos de minio ó imprimación anticorrosiva.

SOBRE HORMIGON O MORTERO DE CEMENTO

Aconsejamos imprimir con selladora, masillar, lijar, y acabar con dos capas de ESMALTE.

SOBRE MADERAS BLANDAS AL EXTERIOR

Aconsejamos preparar con el mismo ESMALTE, diluido al 50 % con disolvente universal. Acabar con 1 o 2 capas de ESMALTE.

TIEMPOS DE SECADO

Temperatura ambiente 20 °C, Humedad relativa 70 %

Espesor capa seca 50 µ.

Al polvo, 1 hora.

Al tacto 4 - 6 horas.

Repintado a las 24 horas.

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro

Envases metálicos litografiados de 0.375, 0,750 y 3.5 litros.

Almacenado

Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 °C a + 40 °C.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: entre 5 y 40°C

Máxima humedad relativa: 80 %

Útiles de aplicación:

Brocha / Rodillo

Pistola aerografía

Pistola Airless

Disolvente:

Universal ó Sintético

Dilución:

0 - 5% vol.

10 - 15% vol.

5 - 10% vol.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar etiquetado del envase.

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar la producción de residuos. No verter producto en los desagües. Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección Necesarias.

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.

- Contiene disolventes orgánicos
- Irrita los ojos y la piel
- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel
- En caso de contacto con la piel lávese de inmediato y abundantemente con agua y jabón.
- Usar guantes adecuados.
- Usar protección para los ojos / cara (gafas de seguridad) / mascarilla).

**Legislaciones sobre Fichas de Datos de Seguridad:**

Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con la Directiva 91/155/CEE~2001/58/CE (RD.255/2003).

Histórico: Versión: 2

Fecha de revisión: 21/02/2013

Fecha de impresión: 21/02/2013

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica, pueden ser modificados en función de posibles variaciones.