

Fecha de creación: 05/03/2013

Fecha de revisión: 05/03/2013



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

REVISPORT - CLOROCAUCHO PISCINAS

Código: 9850

PINTURA PARA PISCINAS

Pintura a base de resinas de clorocaucho para la protección y pintado de piscinas, estanques y depósitos de agua no potable construidos en hormigón, cemento y similares.

Excelente resistencia a la aparición de manchas de hongos y algas sobre su superficie.

Resistente a los productos químicos empleados en el tratamiento del agua en piscinas

USOS:

Pintado de piscinas de obra nueva o anteriormente pintadas con pintura clorocaucho, estanques de agua no potable

COMPOSICIÓN:

Ligante:	Caucho Clorado.
Aspecto:	Ligeramente SATINADO.
Colores:	Azul Intenso y Blanco.
Diluyente:	Disolvente Clorocaucho.
Viscosidad:	60 – 100 poises (Brookfield RVT, Sp. 6, 20 r.p.m. a 20° C
Densidad:	1.32 ± 0.05 kg/litro.
Volumen en sólidos:	42 %
Rendimiento:	6 - 8 m2/litro y mano.
COV	585 g/litro (600 gr/litro 2007)
Secado:	Variable según temperatura ambiente.
	- Tacto: 30 minutos.
	- Repintado: 6 – 8 horas.
	- Secado total: 10 – 12 días.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Si es a pistola hay que aplicar más de dos manos para obtener el grosor de capa requerido.
- Aplicar una primera mano diluyendo de 10 a 15 % con DISOLVENTE CLOROCAUCHO (D – 40).
La segunda mano diluir un 5%.
- Evitar pintar en horas de máximo calor.
- No llenar la piscina hasta que hayan transcurrido 10 – 12 días después de pintada.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.

Fecha de creación: 05/03/2013

Fecha de revisión: 05/03/2013

**REVISUR**

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

SOPORTES NUEVOS O SIN PINTAR:

- No pintar hasta que el fraguado del hormigón sea total.
- Eliminar el polvo y los restos de suciedad o aceites. Si hay eflorescencia de sales, eliminarlas lavando con agua y salfumán.
- Después lavar abundantemente con agua dulce.
- Hay que tener presente que la cuba de la piscina debe estar aislada exteriormente de la humedad del terreno, sobre todo si hay jardín circundante, para evitar las ampollas que la presión osmótica del agua filtrada del exterior produce en la pintura.
- No llenar la piscina hasta transcurridos 10 – 12 días del pintado

SUPERFICIES PINTADAS:

- Si la pintura es muy vieja, defectuosa o existen desconchados, hay que eliminar los restos con rasqueta o cepillo de púas metálicas.
- Después lavar abundantemente con agua dulce.
- Si hay manchas de moho o algas, se deben lavar con agua y lejía eliminando todos los restos.
- Posteriormente enjuagar con agua dulce.
- Sólo se puede aplicar sobre superficies y pintadas con clorocaucho.
- Hay que tener presente que la cuba de la piscina debe estar aislada exteriormente de la humedad del terreno, sobre todo si hay jardín circundante, para evitar las ampollas que la presión osmótica del agua filtrada del exterior produce en la pintura.
- No llenar la piscina hasta transcurridos 10 – 12 días del pintado.

APLICACIÓN:

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE:

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

ENVASADO:

Se envasa en botes litografiados de 5 kgrs y 15 l.

SEGURIDAD:

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.