

Fecha de creación: 28/09/2015

Fecha de revisión: 28/09/2015



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

Revitrafic HQ

REVITRAFIC HQ, Pintura fabricada a base de resinas acrílicas estirenadas al disolvente para la señalización horizontal.

APLICACIONES:

Como pintura de señalización vial con excelente adherencia sobre firmes de hormigón, al no ser saponificable en el mismo, apta para el repintado de líneas, bordillos, en general, por su facilidad a la hora de anclar sobre el sustrato antiguo.

Información del producto:

Color:	Blanco, amarillo, otros consultar.
Aspecto:	Semimate.
Sólidos en peso:	76 ± 2 %
Rendimiento práctico:	6-7 m ² /lt, en función del soporte.
Método de aplicación:	Pistola airless, pistola aerográfica, pistola pinta bandas, brocha y rodillo
Tiempo de secado:	Ver tabla.

<u>Temperatura</u>	<u>Seco al tacto</u>	<u>Mínimo</u>	<u>Máximo</u>
5°C	1.5 h	12h	Prolongado
15°C	1 h	8 h	Prolongado
25°C	30 min	4 h	Prolongado
40°C	15 minutos	2 h	Prolongado

Datos reglamentarios y aprobaciones:

VOC	Máximo 380 g/l
Peso específico	1.60 g/cc

Características del producto

La pintura, posee las siguientes características:

- Buenas propiedades para su aplicación.
- Repintados ilimitados.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Buen anclaje sobre hormigón y carreteras.
- Clasificación C3 de índice de resbaladizidad, según UNE 12633:2003, como uso en suelos de exteriores.
- Posibilidad de hacer reflectante mediante siembra con microesferas de vidrio.
- Excelente resistencia a los álcalis y grasas.
- Buena resistencia a la abrasión.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

Preparación de la superficie

REVITRAFIC HQ, debe de aplicarse sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas, suciedad o cualquier otro elemento que pudiera interferir en el anclaje del producto. Si se aplicará sobre pinturas viejas, deberá asegurarse la correcta eliminación de restos mal adheridos o partículas sueltas.

En el caso de que se aplicará sobre hormigón nuevo, se recomienda eliminar los líquidos de curado que pudiera tener el soporte, normalmente con un pequeño lijado será suficiente para eliminar estas capas

En cualquier caso el soporte no podrá estar húmedo, la presencia de agua o humedad alta influirá de manera negativa en el anclaje, endurecimiento, secado y acabado estético del polímero.

Aplicaciones:

Mezcla	Homogeneizar hasta su totalidad el contenido del envase	
Pistola "airless"	Recomendado	Rango de boquilla (17-21milésimas) Presión salida a boquilla a 140 kg/cm ²
Pistola de aire (Convencional)	Adecuado	Orificio de salida 1.0-1.8mm. Presión 3-4 bar...
Brocha	Adecuado	
Rodillo	Adecuado	
Disolvente	Disolvente Universal , 1% hasta 5 % en función del equipo de aplicación.	
Limpieza	Utilizar un disolvente de limpieza compatible con la pintura utilizada, de manera inmediata Formato de envases 15 y 4 litros.	

Almacenamiento:

El producto se preservará de almacenarse a la intemperie o en condiciones donde puedan originarse cambios bruscos de temperatura. Se preservará de las heladas.

La pintura debe de consumirse antes de haber transcurridos un año desde su fabricación.

Precauciones de seguridad

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente.

Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento Técnico para mayor información.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.