



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7  
Pol. Industrial «Charca Musia»  
Tel. 927 21 12 24  
Fax 927 22 80 74  
10005 - Cáceres

## REVISPORT

### (Pistas Deportivas)

Pintura al agua de naturaleza acrílica, de elevada resistencia al roce y a los agentes atmosféricos. Especialmente para la aplicación sobre superficies de garajes, almacenes, parkings, pistas deportivas, etc. donde no haya un elevado tránsito de vehículos. Sus especiales características la hacen idónea para la decoración de suelos de interior y exterior.

#### Usos y aplicaciones

Suelos de cemento y hormigón principalmente.

Para la aplicación sobre otros tipos de soporte consultar al Departamento Técnico.

#### Composición

LIGANTE: Copolímeros acrílicos especiales seleccionados.

Numero de componentes. Uno

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Bióxido de Titanio, óxidos de hierro, silicato magnésico, carbonato cálcico Sulfato de bario y compuestos minerales.

ADITIVOS: Coalescentes, biocidas, antiespumantes.

DILUYENTE: Agua.

#### Características técnicas

Acabado: Mate.

Color: **Rojo tenis, Gris, Verde frontón y Azul, (otros colores bajo pedido mínimo)**

Viscosidad a 20°C. Brookfield RVT sp. 5 a 10 r.p.m., 120 ± 45 Poises

Densidad: 1,45 ± 0,05 Kg/L.

PVC: 65 %

COV: 70 gr./l

Contenido máx. de COV permitido 2010: 140 g/ m2/kg.

Rendimiento teórico 6 - 8 m<sup>2</sup>/l según el tipo de aplicación.

Secado al tacto 30 minutos.

Intervalo repintado; 24 horas.

Para uso suelos a partir 48 horas.

Secado total 21 días.

#### Indicaciones para la aplicación

La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola. Las diluciones aproximadas para cada caso serán:

Rodillo y brocha: 15% de agua para la primera mano, que servirá de imprimación.

Después se darán una o dos capas que se diluirán un máximo del 5%.

Pistola: 15-20% de agua para cada mano; se aplicarán al menos 3 manos.

Para lograr el máximo de las propiedades técnicas que ofrece la pintura es muy importante respetar rendimientos y proporciones de dilución.

*Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.*

Fecha de creación: 16/07/1997

Fecha de revisión: 30/10/2020



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7  
Pol. Industrial «Charca Musia»  
Tel. 927 21 12 24  
Fax 927 22 80 74  
10005 - Cáceres

**Observaciones:**

En las superficies que presenten baja o nula porosidad habrá que mejorar la adherencia del sustrato de alguno o varios de los siguientes procedimientos:

- Lijado de la superficie
- Lavar primeramente con agua amoniacal y aclarar con agua abundantemente; dejar secar al menos 48 horas antes de aplicar la Pintura.

No obstante, es sumamente importante en todos los casos que en la primera capa la superficie esté limpia de polvo y exenta de humedad.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C, ni a pleno sol.

- Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

**Almacenaje Y Tipo de envase:**

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.

Se envasa en botes litografiados de 4 L y 15 L.

**Seguridad y medio ambiente:**

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable, no tóxico.



**Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.**