

Fecha de creación: 25/06/2018

Fecha de revisión: 25/06/2018



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

Pintura **SILOXANICA** en base acuosa para la protección y decoración en general

Pintura al siloxano muy cubriente, con gran resistencia al envejecimiento y a la intemperie su aplicación es ideal en aquellos edificios que se encuentran en zonas propensas a polución.

De aplicación universal:

- Sobre enfoscados de cemento y hormigón.
- Sobre pinturas plásticas bien adheridas.
- Sobre enlucidos de yeso.
- Etc.

Características y ventajas:

- Muy resistente al roce y al envejecimiento, repele la suciedad.
- Efecto repelente "FLOR DE LOTO"
- Resistente al ampollamiento
- Impermeable al agua de lluvia. Hidrófuga
- Permeable al vapor de agua y al CO₂.
- Gran cubrición.
- Lisa y mate sedosa.



DATOS TECNICOS:

Ligante:	Resinas acrílicas modificadas con SILOXANO.
Color:	Blanco y colores sistema tintométrico con pigmentos inorgánicos resistentes a la luz.
Diluyente:	Agua.
Densidad:	1,48 ± 0,5
Extracto seco:	65 %
Aspecto:	Mate.
Coeficiente de impermeabilidad al vapor de agua: W =	0,6 kg/m ² .
Resistencia al fuego:	No inflamable.
Rendimiento teórico:	6 m ² / lt, variable según estado del soporte.
Tiempo de secado al tacto:	apro. 30 minutos.
	El producto completa el proceso de secado a los 10 – 15 días en condiciones ambientales adecuadas.
	Si en este periodo de secado llueve el producto puede presentar un aspecto pegajoso.
Repintado:	4 – 6 horas.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

El soporte debe estar sano y limpio, libre de grasas, polvos y desencofrantes.
Eliminar las partes sueltas o mal adheridas para asegurar un mejor anclaje de la pintura.
Los soportes poco sólidos, los fondos antiguos de pintura o cemento, cepillarlos, fijarlos y consolidarlos con una imprimación penetrante.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.

Fecha de creación: 25/06/2018

Fecha de revisión: 25/06/2018



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Si el soporte presenta defectos superficiales, como agujeros, coqueras, etc., repararlos y rellenarlos previamente con un mortero de reparación que, permite ser pintado al cabo de 48 horas.

Sobre fondos de cemento nuevos debe esperarse como mínimo un mes para que esté totalmente seca (la humedad del soporte debe ser inferior al 5 %), antes de la aplicación de la pintura.

Si las superficies antiguas, pintadas o no, están contaminadas con mohos, lavar y desinfectar con FUNGICIDA.

Se recomienda lijar las superficies muy lisas y brillantes para obtener una mayor adherencia.

Sobre superficies de hormigón visto muy lisas y poco absorbentes se recomienda para obtener una mayor adherencia, abrir el poro mecánicamente (abujardar) o con una solución de Agua y de ácido clorhídrico al 20% , dejar actuar de 10 a 15 minutos y lavar con agua.

Previamente a la aplicación de la pintura, proceder a la aplicación de una imprimación penetrante o la pintura diluida Un 15 %.

APLICACIÓN:

Homogeneizar el producto antes de su utilización.

Aplicar una primera mano con brocha o rodillo, diluida con un 10 % de agua, con el fin de regularizar el fondo.

Después de seco (mín. 6 horas), aplicar una segunda mano con dilución máxima del 5 % de agua, para una mejor cubrición, es recomendable aplicar las dos manos de forma cruzada.

En caso de aplicación con Pistola Airless, diluir el producto con agua, máximo un 5%, tanto en la primera como en la segunda mano.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES:

No utilizar a temperatura inferior a 5°C., ni sobre superficies calientes, >30°C, para evitar marcas de empalmes.

No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente, ni capilar, ni en zonas donde el agua pueda discurrir permanentemente. No aplicar con lluvia o si se prevé lluvia en las 2 próximas horas.

ENVASADO:

Se envasa en botes litografiados de 4 y 15 l.

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

SEGURIDAD:

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.



Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.